

Manuale d'Uso

Dynamic Flow è una resina composita fluida, di bassa viscosità, foto polimerizzazione, radiopacca.

Indicazioni:

Ristorazione invasiva delle cavità Riempimento delle fosse e delle fessure Fondi e layner per la ristorazione diretta Riparazione dei materiali provvisori in acrilico Riparazione estetica delle ristorazione intiretta

Controindicazioni:

Per i pazienti allergenici alle resine metacrilate non si deve utilizzare del Dynamic Flow. Controllare le occlusioni laterali e centrali e se si necessita regolarle,

Precauzioni:

Non contattare Dynamic Flow con l'epiderma/mucosa o gli occhi. Dynamic Flow non polimerizzato può causare un leggero irritazione curabile oppure può causare una ipersensibilità alle metacrilite. Tenere lontano dai minorenni. Solo per l'uso dentale, Non usare i prodotti scaduti. Nel caso di rimanere sotto la luce, può causare alla polimerizzazione premature

Istruzione d'Uso:

Prim ad usare scegliere il tuono e tipo del Dynamic Flow. Lavare con la pomice cremosa e asciugare. Allo smalto e dentine applicare il gesso mordenzante PD da 37 % per 15 secondi. Togliere il gesso e

sciacquare per 20 secondi. Applicare il legame al dente Applicare il President Prebond di due strati con microspaz-zolino. Asciugare gentilmente per 5 secondi con aria. Se si applica gli altri prodotti asciugare per 10 sec. con I raggi. Applicare questi conformemente alle istruzioni del Produttore.

Preparazione:

Resina Composita Fluida Dynamic Flow può essere applicata direttamente con il punto monouso. Applicare il prodotto con una quantità gradualmente aumentata e indurirlo con il raggio. In ogni applicazione indurirlo sotto I raggi almeno per 20 secondi. Dopo la formazione del composito, la fresatura e verniciatura. Fresare e verniciare le aree prossimali.

Stoccaggio:

Non stoccare al di sopra di 30°C. Dopo l'uso chiudere il tappo della siringa. Tenere lontano dai raggi solari diretti.

Scadenza: 3 anni dopo la data della produzione.

Componenti:**Contenuti del Kit:**

Dynamic Flow Kit 5x2g siringa
Tonalità: A2, A3, A3.5, B2, B3
Dynamic Flow 2x2g siringa
Tonalità: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, OA2, OA3, C2, D2, WT, TL

Manual del Usuario

Dynamic Flow es una resina compuesta fluida, foto curada, radiopaca de baja viscosidad para preparación de la cavidad invasiva.

Indicación:

Restauración de la cavidad invasiva
Sellado de Fosas y Fisuras Base y revestimiento para restauración directa Reparar materiales temporarios acrílicos Reparación de restauraciones directas estéticas

Contraindicaciones:

Dynamic Flow no debe usarse si se sabe que los pacientes son alérgicos a resinas metacrilatos.

Instrucciones

Antes del aislamiento y preparación, seleccione la sombra deseada y el tipo de Dynamic Flow.

Limpie con piedra pómez, use y seque. Aplique 37 % de gel caustico PD a la dentina esmalte 15 segundos, remueva el gel y enjuague por 20 segundos. Seque, mantenga la humedad y no frote. Aplique al diente. Aplique cubierta doble de President Prebond usando un micro cepillo. Seque al aire suavemente por 5 segundos.

Estuche de contenido
Estuche Dynamic Flow 5x2 g jeringas
Sombra: A2, A3, A3.5, B2, B3
Recarga Dynamic Flow: 2x2 g jeringas
Sombra: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, OA2, OA3, C2, D2, WT, TL

Coloque y polimerice restaurativa en incrementos. Curar cada incremento por su superficie entera a la lámpara de polimerización por 20 segundos. Termine y Pula - Después de contorneo el compuesto, pula la superficie en áreas próximas. Oclusión - Verificar oclusión lateral y oclusión céntrica, ajuste como sea necesario.

Precauciones:

Evite el contacto de Dynamic Flow con la piel / membrana mucosa o los ojos. Ningún Dynamic Flow polimerizado puede causar irritación reversible ligera o llevar a una sensibilización general contra los metacrilatos. Manténgalo alejado de los niños. Solo para uso dental. No use después de la fecha de expiración. La exposición a la luz puede causar una polimerización prematura.

Almacenamiento

No lo guarde sobre los 30°C. Después de usar cierre la tapa de la jeringa. Evite la luz solar directa. Vida útil. 3 años después de la fecha de fabricación

Componentes:

Estuche de contenido
Estuche Dynamic Flow 5x2 g jeringas
Sombra: A2, A3, A3.5, B2, B3
Recarga Dynamic Flow: 2x2 g jeringas
Sombra: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, OA2, OA3, C2, D2, WT, TL

User Manuel

Dynamic Flow is flowable, light-cured, radiopaque lowable composite resin for invasive cavity preparation.

Indication:

Restoration of invasive cavity Pit and fissure sealing Base and Liner for direct restoration Repair acrylic temporary materials Repair of esthetic indirect restorations

Contra-Indications:

Dynamic Flow should not be used if patients are known to be allergic to methacrylate resins.

Instructions

Before isolating and preparing choose the desired shade and type of Dynamic Flow. Clean with a slurry of pumice and use and dry. Apply 37% PD etching gel to available enamel dentin 15 sec., remove gel and rinse for 20 sec. Blot dry, keep moist and do not rub. Apply bond to the tooth. Apply double coat of President Prebond by using microbrush. Air dry gently for 5 sec. Light Cure for 10 sec. If you apply other products, use them according to manufacturers instructions. Dispensing-Dynamic Flowable composite can be delivered directly from the disposable tip. Place and light cure restorative in increments. Cure each increment by its entire surface to curing light for 20 seconds. Finish and Polish-After contouring composite, polish surface with finishing and polishing

proximal areas. Occlusion-Check lateral and centric occlusion adjust as necessary.

Cautions:

Avoid contact of Dynamic Flow with the skin/mucous membrane or eyes. None polymerized Dynamic Flow may cause lightly, reversible irritation or lead to a general sensitization against methacrylates. Keep away from children. For dental use only. Do not use after the date of expiration. Exposure to light may lead to premature polymerization.

Storage

Do not store above 30°C. After use close syringe cap. Avoid from direct sun light. Shelf Life 3 years after manufacturing date

Components

Kit Content
Dynamic Flow Kit 5x2g syringes
Shade: A2, A3, A3.5, B2, B3
Dynamic Flow Refill 2x 2g syringes
Shade: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, OA2, OA3, C2, D2, WT, TL

احتفظوا بالمواد المؤقتة الأكريلكي، والمركزية وإذا لزم الأمر قوموا بالمواد المؤقتة الأكريلكي، مباشرة
الأعراض الجانبية:
يجب عدم استعمال ديناميك فلو في المرضى الذين يعانون من حساسية ضد الميثاكريلات.
تعليمات الاستعمال
اخترناو تدرج لون ونوع ديناميك فلو المطلوب، قبل البدء بعملية العزل والإعداد.
قوموا بتنظيفه بروبة من الخفان وغسله وتجفيفه.
قوموا بتطبيق نسبة 37% من هلام التخرش PD على مينا العاج الموجود لمدة 15 ثانية، قوموا بإزالة الهلام واغسلوه طوال 20 ثانية.
قوموا بإزالة الهلام وقوموا بشطفه بالماء لمدة 20 ثانية،
قوموا بتطبيق مساند على الأسنان. قوموا بوضع طبقتين من البريوند الرئيسية باستخدام فرشاة صغيرة.
قوموا بتجفيفه برفق بالهواء لمدة 5 ثواني.
قوموا بتجفيفه بالضوء لمدة 10 ثواني، في حال تطبيقكم للمنتجات الأخرى.
استعملوه وفقاً لتعليمات الشركة المنتجة.

رائج مركب نانو هجين سائل

التحضير: يمكن تطبيق رائج ديناميك فلو المركب السائل بشكل مباشر من طرف واحد. قوموا بتطبيق المنتج بزيادته تدريجياً ومن ثم قوموا بتصلبيه بالضوء.
في كل تطبيق للمنتج، قوموا بتجديد كامل السطح بالضوء لمدة 20 ثانية.
قوموا بعملية البردخة والتلميع بعد تشكيل شكلية المركب. تحققوا من الانسدادات الجانبية - والمركزية وإذا لزم الأمر قوموا بالمواد المؤقتة الأكريلكي، مباشرة
احرصوا على عدم ملامسة ديناميك فلو للجلد / الغشاء المخاطي. قد يؤدي ديناميك فلو الغير مبلمر إلى تهيج خفيف ومثقل أو إلى حساسية عامة ضد الميثاكريلات. احتفظوا به بعيداً عن متناول الأطفال مناسب للتطبيقات الخاصة بالأسنان فقط. لا تستعملوا المنتجات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. قد تشكلت بلمرة سابقة لأنواها في حال تعرضها لأشعة الضوء التخزين لا تحتفظوا بها في درجة حرارة تزيد عن 30°C اغلقوا غطاء الحقنة بعد الاستعمال. احتفظوا بها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. مدة الخزن (3) سنوات من تاريخ الإنتاج. المكونات محتوى المجموعة مجموعة ديناميك فلو مؤلفة من 5x2 غم حقنة
A2, A3, A3.5, B2, B3
2x2 غم حقن احتياطية من ديناميك فلو
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3
OA2, OA3, C2, D2, WT, TL

RU

Dynamic Flow®

Руководство пользователя

Dynamic Flow - низковязкая, высыхающая под воздействием света, рентгеноконтрастная, текучая композитная смола, предназначенная для подготовки инвазивной полости.

Показания:

Инвазивная реставрация полости. Для покрытия трещин и ямочек на зубах. Как основа и вкладыш при прямой реставрации. Для ремонта временного акрилового материала. Для эстетической непрямой/косвенной реставрации.

Противопоказания:

Запрещается использовать Dynamic Flow во время лечения пациентов, имеющих аллергию на метакрилатную смолу.

Инструкция по применению:

Перед изоляцией и подготовкой выберите нужный оттенок и тип Dynamic Flow. Очистите суспензией и пемзой, просушите. Нанесите на эмаль и дентин 37% PD гель для протравливания и оставьте 15 секунд. Снимите гель и промойте зуб водой в течение 20 секунд. Промокните, не вытирайте досуха и не трите. Обеспечьте связь с зубом. Нанесите двойное покрытие President Prebond с помощью микроксточки. Просушите под воздействием неагрессивного потока воздуха в течение 5 секунд. Если применяются другие препараты, то используйте их в соответствии с инструкциями их производителей. Препарат отвердевает под воздействием света в течение 10 секунд.

Подготовка: Текучая композитная смола Dynamic Flow может наноситься напрямую при помощи одноразового наконечника.

Разместите препарат, постепенно увеличивая наносимое количество, и отвердите под воздействием света. При каждом

размещении продукта проводите световое отверждение всей поверхности в течение 20 секунд. Придайте композиту форму, отполируйте и нанесите лак.

Отполируйте проксимальные области, нанесите лак на поверхность.

Проверьте покрытие боковую и центральную окклюзию и при необходимости удалите излишки.

Меры предосторожности:

Избегайте попадания Dynamic Flow в глаза. Избегайте контакта препарата с кожей и со слизистой оболочек глаз. Не прошедший полимеризацию Dynamic Flow может вызывать лёгкое и обратимое раздражение или же может вызвать аллергию и привести к общей непереносимости метакрилатов. Храните в недоступном для детей месте. Препарат предназначен только для применения в стоматологических лечебных целях. Не используйте продукт с истёкшим сроком хранения. Воздействие света может привести к преждевременной полимеризации препарата.

Условия хранения:

Храните при температуре ниже 30 °C. Надевайте на шприц крышку после каждого использования. Защищайте от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 3 года, начиная с даты изготовления.

Состав:

В комплекте шприцы Dynamic Flow 5x2g
Цветовые Оттенки: A2, A3, A3.5, B2, B3
Запасной шприц Dynamic Flow 2x2g
Цветовые оттенки: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, Oa2, Oa3, C2, D2, WT, TL

TR

Dynamic Flow®

Kullanma Kılavuzu

Dynamic Flow invazif kavite hazırlamak için, düşük viskoziteli, ışıkla kurutulan, radyopak, akıcı, kompozit bir rezindir.

Endikasyonları:

İnvazif kavite restorasyonu
Çukur ve fisür kapatma
Direkt restorasyon için taban ve layner Akriлик geçici materyalin onarımı Estetik dolaylı restorasyonların onarımı

Kontra Endikasyonları:

Metakrilat rezinlere alerjisi olduğu bilinen hastalarda Dynamic Flow kullanılmamalıdır. Yanal ve merkezi oklüzyonları kontrol edin ve gerekiyorsa ayarlayın.

Önlemler: Dynamic Flow 'yu cilde/mukoza zarına veya gözlere değdirmeyin. Polimerize olmamış Dynamic Flow hafif ve geri döndürülebilir tahrişe neden olabilir veya metakrilatlara karşı genel bir hassasiyete yol açabilir. Çocuklardan uzak tutun. Sadece dental kullanım içindir. Kullanım tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın. Işığa maruz kalması halinde prematür polimerizasyon oluşabilir.

Kullanım Talimatı

Kullanmadan önce, istenen Dynamic Flow tonunu ve tipini seçin. Ponga bulamacı ile yıkayın ve kurutun. Mevcut mine ve dentine 15 saniye kadar % 37 PD dağlama jeli uygulayın.

Jeli çıkarın ve 20 saniye çalkalayın. Dişe bağ uygulayın. Mikrofirça ile çift kat President Prebond uygulayın. Hava ile nazikçe 5 saniye kurutun. Diğer ürünleri uyguluyorsanız, 10 saniye ışıkta kurutun. Bunları üreticilerin talimatlarına göre kullanın.

Hazırlama: Dynamic Flow akıcı kompozit rezin doğrudan tek kullanımlık uçtan uygulanabilir. Ürünü peyderpey artırarak yerleştirin ve ışıkta sertleştirin. Her ürün koyuşta, tüm yüzeyini 20 saniye ışıkta sertleştirin. Kompozitin biçimini oluşturduktan sonra perdahlayın ve cilalayın. **Proksimal alanları perdahlayın, yüzeyi cilalayın.**

Depolama:

30°C'nin üzerinde depolamayın. Kullanımdan sonra şırınga kapağını kapatın. Direkt gün ışığından koruyun.

Raf ömrü: Üretim tarihinden itibaren 3 yıldır

Bileşenleri:

Kit İçeriği
Dynamic Flow Kit 5x2g şırınga
Ton: A2, A3, A3.5, B2, B3
Dynamic Flow yedek 2x2g şırınga
Ton: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, Oa2, Oa3, C2, D2, WT, TL

DE

Dynamic Flow®

Benutzerhandbuch

Dynamic Flow ist für vorbereiten von invasiv Kavität, ein niedrig Viskosität besitzende mit Licht zu trocknende, radioopak, flüssiges Harz.

Indikationen:

Restoration von invasiv Kavität, Füllung von höhlen und Fissur Für direkte Restaurierung Grund und Layer Acryl provisorische Materialreparatur. Für ästhetische Restaurierungsverbesserungen

Kontraindikationen:

Für Patienten mit bekannten Allergien gegen Methacrylat Resin (Harz) darf Dynamic Flow nicht gebraucht werden. Kontrollieren Sie die seitlichen und zentralen Okklusionen und falls nötig regeln sie es.

Maßnahmen:

Bringen Sie Dynamic Flow nicht mit Haut/ Schleimhaut oder Augen in Berührung. Nicht polymerisierte Dynamic Flow kann zu einer leichten und reversiblen Entzündung führen. Halten Sie es fern von Kindern. Nur für Dentalgebrauch. Benutzen Sie bitte die Produkte nach Verfalldatum nicht mehr. Unter Lichtaussetzung kann prämatüre Polymerisation bilden. Gebrauchsanweisung Wählen Sie vor Gebrauch die gewünschte Farbton und Art. Waschen Sie es mit Bimssteinbrei und lassen es trocknen. Wenden Sie auf dem bestehenden Zahnschmelz und Dentin bis zu 15 Sekunden 37 % Kauterisationsgel an.

Nehmen Sie das Gel ab und gurgeln sie für 20 Sekunden. Wenden Sie Verbund auf dem Zahn Mit Mikropinsel zwei Schichten President Prebond anwenden Trocknen sie zart mit Luft für 5 Sekunden. Wenn Sie die anderen Produkte anwenden trocknen Sie für 10 Sekunden mit Licht. Benutzen Sie dies nach Gebrauchsanweisung.

Vorbereitung: Dynamic Flow flüssiges Composite Harz kann direkt aus dem Einwegspitze angewandt werden.

Platzieren Sie das Produkt durch Vermehren Zug um Zug und verhärteten Sie es mit Licht. Bei jeder Produktzufügung verhärteten Sie die Oberfläche für 20 Sekunden mit Licht. Nach Bildung der Form der Composite polieren und lacken sie es.

Polieren sie die proximalen Flächen und lackieren sie die Oberfläche.

Lagerung:

Nicht über 30°C lagern. Nach Gebrauch schließen Sie das Spritzendeckel. Schützen Sie es vom direkten Sonnenstrahlen. Haltbarkeitsdauer: Ab Herstellungsdatum 3 Jahre Zusammensetzung: Kithalt Dynamic Flow Kit 5x2g Spritze Ton: A2, A3, A3.5, B2, B3

Dynamic Flow Zusatz 2x2g Spritze

Farbenton: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, Oa2, Oa3, C2, D2, WT, TL

